

วัสดุฉนวนเคลือบฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์คืนแร่ธาตุสู่รอยผุจำลอง: การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

Fluoride-Releasing Resin Sealant Remineralized Artificial Caries Lesions : *in vitro* study

อัญรัตน์ มหาสารโร (Anyarath Mahasaro)* ดร.ทิพวรรณ ธาราพัฒนานนท์ (Dr.Thipawan Tharapiwattananon)**

ชุตินา ไตรรัตน์วรกุล (Chutima Trairatvorakul)***

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการคืนแร่ธาตุสู่รอยผุจำลองของวัสดุฉนวนเคลือบฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ คุ่มชั้นฟัน 30 ชิ้น ที่สร้างรอยผุจำลอง (ความลึก 150 ไมโครเมตร) เข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ (1) รอยผุฉนวนเคลือบฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ (เดลตันเอฟเอสพลัส) (2) รอยผุฉนวนเคลือบฟันเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์ (เดลตัน) และ (3) รอยผุที่ไม่ฉนวนเคลือบด้วยวัสดุใดๆ (กลุ่มควบคุม) ทุกกลุ่มผ่านกระบวนการจำลองสลับร้อน-เย็น 500 รอบ และสลับสภาวะกรด-ด่าง 5 วัน วัดค่าความหนาแน่นแร่ธาตุก่อนและหลังการทดลองด้วยเครื่องเอกซเรย์ไมโครคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี หลังการทดลองพบว่า ค่าความหนาแน่นแร่ธาตุของกลุ่มเรซินที่มีและไม่มีฟลูออไรด์มีค่าเพิ่มขึ้น กลุ่มควบคุมมีค่าลดลง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุของกลุ่มเรซินที่มีฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่กลุ่มเรซินที่มีและไม่มีฟลูออไรด์ไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the remineralizing effect of fluoride-releasing resin sealant on artificial caries lesions. 30 enamel artificial caries specimens (150 μ m depth) were randomly divided into 3 groups: (1) applied with fluoride-releasing resin sealant (Delton FS⁺), (2) applied with non-fluoride-releasing resin sealant (Delton), and (3) un-coated (Control). All groups underwent thermo-cycling 500 cycles and pH-cycling for 5 days. Pre and post-experiment mineral density (MD) of lesions were evaluated by micro-computed tomography. After the experiment, MD of the two resin sealant groups increased while control group decreased significantly. Percent MD change of the two resin sealant groups increased significantly than the control group. However two resin sealant groups showed no difference.

คำสำคัญ: การคืนแร่ธาตุ เดลตันเอฟเอสพลัส วัสดุฉนวนเคลือบฟัน

Keywords: Remineralization, DeltonFS⁺, Sealant

* นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*** ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทนำ

โรคฟันผุจัดเป็นปัญหาสุขภาพหลักในกลุ่มประชากรเด็กไทย โดยจากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พบว่าอัตราการเกิดฟันผุในชุดฟันถาวรของกลุ่มเด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6-12 ปี ที่บริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันกรามซี่ที่ 1 สูงสุดถึงร้อยละ 68 (สำนักทันตสาธารณสุข, 2556) ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของฟันกรามซี่ที่ 1 มีลักษณะหลุมร่องฟันลึก ประกอบกับผู้ปกครองมักเข้าใจผิดว่ายังเป็นฟันน้ำนม อาจละเลยในการดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งฟันซี่ดังกล่าวขึ้นมาในช่วงอายุ 5.5 - 7 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กยังไม่สามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ การสะสมคราบจุลินทรีย์ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย หากไม่มีการดูแลที่ดีขึ้นจะทำให้สมมูลระหว่างการสูญเสียแร่ธาตุและคืนแร่ธาตุสู่ผิวฟันบริเวณนั้นเสียไป มีแนวโน้มในการสูญเสียแร่ธาตุที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นรอยผุ โดยระยะแรกของรอยผุในชั้นเคลือบฟันมีลักษณะขาวขุ่น หากมีการหยุดยั้งการดำเนินไปของโรคในระยะแรกนี้ รอยผุจะหยุดและจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างหลักของผิวฟันจึงช่วยยับยั้งการเกิดโพรงผุที่ผิวฟันได้ แนวทางในการป้องกันและรักษารอยผุระยะแรกในปัจจุบัน คือ การฉีกหลุมร่องฟัน (Beauchamp et al., 2008)

ฟลูออไรด์ เป็นสารประกอบที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายและยาวนานในการป้องกันฟันผุ โดยการยับยั้งการละลายและส่งเสริมการคืนแร่ธาตุสู่ผิวฟัน จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีการพัฒนานำฟลูออไรด์มาเป็นส่วนประกอบในวัสดุฉีกหลุมร่องฟันเรซินเพื่อหวังผลในการปลดปล่อยฟลูออไรด์ จากการศึกษาพบว่าปริมาณฟลูออไรด์ที่ปลดปล่อยจากวัสดุฉีกหลุมร่องฟันเรซินหลังการฉีกมีประมาณ $45.80 \pm 5.46 - 1.38 \pm 0.11$ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (Bayrak et al., 2010; Shimazu et al., 2011) โดยความสามารถในการยึดติดและความแข็งแรงของวัสดุเรซินที่มีและไม่มีฟลูออไรด์ไม่แตกต่างกัน (Simonsen, 2002)

การศึกษาการคืนแร่ธาตุสู่รอยผุของวัสดุเรซินที่มีฟลูออไรด์นั้น มีการศึกษาหลากหลายวิธี เช่น การพิจารณาจากขนาดของรอยผุ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงโพลาไรซ์ พบว่าบริเวณรอยผุจำลองมีขนาดเล็กลงหลังฉีกด้วยวัสดุเรซินที่มีฟลูออไรด์ (ทีทเมท®) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์ (เคลตัน®) (Trairatvorakul et al., 2008) หรือศึกษาจากความแข็งผิวระดับจุลภาค (micro-hardness test) พบว่ารอยผุที่ฉีกด้วยเรซินที่มีฟลูออไรด์ (เคลตัน พลัส®) มีความแข็งผิวมากกว่ากลุ่มที่ฉีกด้วยเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์ (เคลตัน®) แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Vatanatham et al., 2006) ซึ่งสอดคล้องกับการพิจารณาจากความแข็งผิวแนวตัดขวาง (sectional micro-hardness) ที่พบว่ารอยผุจำลองที่ฉีกด้วยเรซินที่มีฟลูออไรด์ (ฟลูออโรโรซิด®) มีความแข็งผิวแนวตัดขวางมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีฟลูออไรด์ (เฮลิโอซิด®) ในทุกระดับความลึกของรอยผุจำลอง (Kantovitz et al., 2013) การศึกษาด้วยวิธีข้างต้นจำเป็นต้องตัดชิ้นงานเพื่อวัดผล ทำให้ชิ้นงานนั้นถูกทำลายไม่สามารถวัดค่าซ้ำได้ ปัจจุบันมีการศึกษาความหนาแน่นของแร่ธาตุด้วยเครื่องเอกซเรย์ไมโครคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี ซึ่งไม่ทำให้ชิ้นตัวอย่างเกิดความเสียหาย จึงสามารถทดสอบเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองในชิ้นฟันเดิมได้

เคลตันเอฟเอสพลัส เป็นวัสดุฉีกหลุมร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก เคลตันพลัส โดยเพิ่มปริมาณเกลือ โซเดียมฟลูออไรด์ในส่วนของแมทริกซ์จากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 และเพิ่มวัสดุอัดแทรกฟลูออโรโบโรโรซิดเกิดจากร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 55 ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าเคลตันเอฟเอสพลัสมีคุณสมบัติปลดปล่อยและกักเก็บฟลูออไรด์จากสิ่งแวดล้อม (Shimazu et al., 2011) แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลของฟลูออไรด์ที่ปลดปล่อยต่อรอยผุระยะแรกของฟัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาผลของวัสดุฉนวนเคลือบฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์ต่อความหนาแน่นแร่ธาตุของรอยฟุ่จาลอง

วิธีการวิจัย

การเตรียมชิ้นฟันตัวอย่าง

การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ฟันกรามน้อย 10 ซี่ ที่ได้รับการถอนด้วยเหตุผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ฟันดังกล่าวต้องปราศจากรอยฟุ่ รอยแตก รอยอุดหรือความผิดปกติในการสร้างฟัน นำมาทำความสะอาด และขัดด้านประชิดด้วยเครื่องขัดอัตโนมัติ (DPS 3200, IMPTECH®) ด้วยความเร็ว 100 รอบต่อวินาที เป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นตัดแบ่งด้านประชิดออกเป็นสี่ส่วนที่ระดับเดียวกัน คือ บริเวณกึ่งกลางฟัน (middle third) ให้ได้พื้นที่ 1x2 ตารางมิลลิเมตร นำชิ้นฟันยึดบนแท่นเรซินแล้วสร้างรอยฟุ่จาลองระยะแรกที่มีความลึกอยู่ในช่วง 150 ไมโครเมตร โดยแช่ไว้ในสารละลายทำให้สูญเสียแร่ธาตุมีค่าพีเอช 4.8 (กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 0.2 กรดแลคติกความเข้มข้นร้อยละ 85 สารละลายไฮดรอกซีอะพาไทท์ และน้ำปราศจากไอออน) (Featherstone et al., 1986) เปลี่ยนสารละลายใหม่ทุกวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน วัดค่าความหนาแน่นแร่ธาตุรอยฟุ่ก่อนการทดลองด้วยเครื่องเอกซเรย์ไมโครคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี

การจัดกลุ่มศึกษา

นำชิ้นฟันที่สร้างรอยฟุ่จาลองแล้ว สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ (1) รอยฟุ่ฉนวนเคลือบฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ (เคลตันเอฟเอสพลัส ; Delton FS⁺, Dentsply York, USA) (2) รอยฟุ่ฉนวนเคลือบฟันเรซินไม่มีฟลูออไรด์ (เคลตัน ; Delton Dentsply York, USA และ (3) รอยฟุ่ไม่ฉนวนเคลือบฟันเรซินด้วยวัสดุใดๆ เป็นกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ทำการฉนวนเคลือบฟันรอยฟุ่จาลองตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต องค์ประกอบและวิธีการเคลือบวัสดุฉนวนเคลือบฟันที่ใช้ในงานวิจัยแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของวัสดุฉนวนเคลือบฟัน

ชื่อผลิตภัณฑ์	องค์ประกอบทางเคมี	บริษัทผู้ผลิต
Delton FS ⁺	Bis GMA, Sodium Fluoride, TEGDMA, Barium alumino fluoroboro silicate glass filler (55%)	Dentsply York, USA
Delton	Dimethacrylates, Titanium Dioxide, Dichlorodimethyl, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate	Dentsply York, USA

ตารางที่ 2 วิธีการเคลือบวัสดุตามคำแนะนำของบริษัท

Sealant	Application steps
Delton FS ⁺	Acid-etch → leave for 30s → rinse30s → dry → apply sealant → cure for 20 s
Delton	Acid-etch → leave for 30s → rinse30s → dry → apply sealant → cure for 20 s

การทดลองในห้องปฏิบัติการ

นำชิ้นฟันทั้ง 3 กลุ่มผ่านกระบวนการจำลองสลับสภาวะร้อน-เย็น (thermo-cycling) ด้วยการแช่ในน้ำลายเทียมสลับระหว่างอุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซียส อัตราความเร็ว 1 นาทีต่อรอบ จำนวน 500 รอบ ต่อด้วยการผ่านกระบวนการสลับสภาวะกรด-ด่าง (pH-cycling) เป็นระยะเวลา 5 วัน (รูปที่ 1) วัดค่าความหนาแน่นแร่ธาตุรอยผุหลังการทดลองด้วยเครื่องเอกซเรย์ไมโครคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี

เวลา	กระบวนการสลับสภาวะกรด-ด่าง	ระยะเวลา
12.15 น.	ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับแห้ง	1 นาที
	แช่ฟันในสารละลายยาสีฟัน	5 นาที
	ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับแห้ง	1 นาที
	แช่ฟันในน้ำลายเทียม	30 นาที
	ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับแห้ง	1 นาที
	12.53 -18.53 น.	สารละลายทำให้สูญเสียแร่ธาตุ ค่าพีเอช 4.3
	ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับแห้ง	1 นาที
		แช่ฟันในสารละลายยาสีฟัน
	ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับแห้ง	1 นาที
		แช่ฟันในน้ำลายเทียม
	ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับแห้ง	1 นาที
	19.30-12.15 น. (วันถัดไป)	สารละลายทำให้คืนแร่ธาตุ ค่าพีเอช 7.0

ทำซ้ำ 5 วัน

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการสลับสภาวะกรด-ด่าง คัดแปลงจาก Featherstone (Featherstone et al., 1986)

การวัดค่าความหนาแน่นแร่ธาตุ

วัดค่าความหนาแน่นแร่ธาตุ (mineral density: MD) ของชิ้นฟันตัวอย่าง ด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี (μ CT 35, Scanco, Switzerland) เทียบกับไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ์ 1,200 มิลลิกรัมไฮดรอกซีอะพาไทต์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยตั้งค่าเครื่องที่ 70 kVp 114 μ A ค่าความละเอียดระดับปานกลาง (2048x2048 พิกเซล) ค่าที่วัดได้มีหน่วยเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยมีการกำหนดเส้นอ้างอิง 3 จุด ที่ชิ้นฟันและบนแท่นเรซิน (รูปที่2) เพื่อให้สามารถสแกนชิ้นฟันได้ในตำแหน่งเดิมทั้งก่อนและหลังการทดลอง นำค่าความหนาแน่นแร่ธาตุมาสร้างกราฟเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟ (area under curve; AUC) ก่อนและหลังการทดลองในแต่ละกลุ่ม จากนั้นนำมาคำนวณค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุจากสูตรการคำนวณค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุ

สูตรการคำนวณค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุ


$$\frac{(AUC_{(post)} - AUC_{(pre)})}{AUC_{(pre)}} \times 100$$

โดย $AUC_{(pre)}$ = พื้นที่ใต้กราฟความหนาแน่นแร่ธาตุก่อนการทดลอง

$AUC_{(post)}$ = พื้นที่ใต้กราฟความหนาแน่นแร่ธาตุหลังการทดลอง

พื้นที่ใต้กราฟหาได้จาก ผลรวมของค่าความหนาแน่นแร่ธาตุของชั้นนั้นๆ คูณกับความหนาของชั้นที่สแกน

$$AUC_{(1-150)} = \sum (MD_1 \times 12) + (MD_2 \times 12) + \dots + (MD_{150} \times 12)$$



- เส้นอ้างอิงที่ 1: ระยะที่ผิวพื้น
- เส้นอ้างอิงที่ 2: ระยะ 1 มิลลิเมตร จากผิวพื้น
- เส้นอ้างอิงที่ 3: ระยะที่รอยบากบนแท่นเรซิน

รูปที่ 2 ภาพแสดงการกำหนดเส้นอ้างอิงทั้งสามตำแหน่งที่ชั้นพื้นและบนแท่นเรซินก่อนการสแกนด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี

การวิเคราะห์ทางสถิติ

การศึกษานี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอส เวอร์ชัน 17.0 (SPSS version 17.0, SPSS Inc., USA) ในการประมวลผลข้อมูล โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความหนาแน่นแร่ธาตุรอยจุลกล้องก่อนและหลังการทดลองของภายในกลุ่ม ด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (Paired T-test) และเปรียบเทียบค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการวิจัย

ค่าความหนาแน่นแร่ธาตุของรอยจุลกล้องทั้ง 3 กลุ่มก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p=0.736$) จึงสามารถเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นแร่ธาตุภายหลังการทดลองได้ (ตารางที่ 3)

รอยจุลกล้องแต่ละกลุ่มมีความหนาแน่นแร่ธาตุก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่พ่นด้วยวัสดุเรซินที่มีฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์ มีค่าความหนาแน่นแร่ธาตุเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าลดลง

เมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุของรอยจุลกล้อง พบว่ารอยจุลกล้องที่พ่นด้วยวัสดุเรซินที่มีและไม่มีฟลูออไรด์ มีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม กลุ่มเรซินที่มีฟลูออไรด์มีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุที่เพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p=0.327$) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงค่าความหนาแน่นแร่ธาตุก่อน-หลังการทดลอง และค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุของทั้งสามกลุ่ม

Group	Mean mineral density (mg HA/cm ³)		Percent MD change
	Pre-test	Post-test	
Delton FS ⁺	1,536.11± 53.93 [*]	1,656.64±41.58 ^{**}	7.98±4.99 ^a
Delton	1,540.64±75.14 [*]	1,616.13±56.03 ^{**}	5.05±4.81 ^a
Control	1,558.29±68.69 [*]	1,473.96±73.98 ^{**}	-5.38±3.53 ^b

หมายเหตุ * , ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติภายในกลุ่ม เปรียบเทียบในแนวนอน (p < 0.001)
a, b มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม เปรียบเทียบในแนวตั้ง (p < 0.001)

อภิปรายผล

ในการศึกษานี้พบว่า รอยผุจำลองที่ฉนีกด้วยเรซินที่มีฟลูออไรด์ มีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่วัสดุเรซินทั้งสองกลุ่มต่างมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่ารอยผุจำลองที่ฉนีกด้วยวัสดุเรซินที่มีฟลูออไรด์ มีการสูญเสียแร่ธาตุน้อยกว่ากลุ่มฉนีกด้วยวัสดุที่ไม่มีฟลูออไรด์และกลุ่มที่ไม่ฉนีกวัสดุใดๆ (Kantovitz et al., 2013; Rodrigues et al., 2010; Vatanatham et al., 2006) ทั้งนี้เนื่องจาก เคลตันเอฟเอสพลัส มีความสามารถในการปลดปล่อยฟลูออไรด์ และสามารถกักเก็บฟลูออไรด์จากสิ่งแวดล้อมได้ และยังคงพบว่าการปลดปล่อยแร่ธาตุ โซเดียม อะลูมิเนียม ซิลิเกต และ โบรอน ซึ่งอะลูมิเนียมที่ปลดปล่อยออกมามีส่วนช่วยส่งเสริมการปลดปล่อยฟลูออไรด์จากโครงสร้างอะลูมิโนฟลูออโร (aluminofluoro complex) (Shimazu et al., 2012) สอดคล้องกับการศึกษาของ Wang et al. (2011) พบว่า เคลตันเอฟเอสพลัส มีการปลดปล่อยโซเดียมและฟลูออไรด์เป็นจำนวนมาก และพบแร่ธาตุซิลิกอน โบรอน และอะลูมิเนียม ได้อีกในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งมีส่วนช่วยลดสภาวะกรดและป้องกันการสลายแร่ธาตุนบนผิวฟันได้

เคลตัน เป็นวัสดุเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์ในการศึกษานี้พบว่า มีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Hicks and Silverstone (1982) พบว่าการฉนีกรอยผุจำลองด้วยเคลตัน สามารถยับยั้งการลุกลามของรอยผุได้ ด้วยการทำหน้าที่ป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับสารละลายที่มีความเป็นกรด จากการมีส่วนร่วมของเรซินแท้ที่หลงเหลือ ช่วยให้มีความต้านทานต่อสารละลายกรด-ด่าง เมื่อมีการบริโภคของร้อน-เย็น หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จะเกิดการหด-ขยายตัวบริเวณรอยต่อระหว่างผิวฟันและวัสดุ (Power et al., 1979) ทำให้เกิดการรั่วระดับจุลภาค (micro-leakage) ที่บริเวณรอยต่อระหว่างผิวฟันและวัสดุ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า วัสดุเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์มีการเกิดรอยรั่วระดับจุลภาคได้ใกล้เคียงกับวัสดุเรซินที่มีฟลูออไรด์ (ฟลูออโรซีลด์[®]) และเรซินที่ไม่มีฟลูออไรด์แต่มีวัสดุอัดแทรก (พริสมาซีลด์[®]) (Park et al., 1993) ทำให้สารละลายที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์จากสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าไปสู่รอยผุจำลองได้ (Cooley et al., 1990)

กลุ่มควบคุมที่ไม่มีวัสดุใดปกป้องรอยผุจำลอง พบว่ามีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุดลดลง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจำลองสภาวะกรด-ด่างในการศึกษานี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ แม้ว่าในการทดลองจะมีการแช่ในสารละลายยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1000 ส่วนในล้านส่วนวันละ 2 ครั้ง แต่ยังคงส่งผลให้มีการสูญเสียแร่ธาตุของรอยผุจำลองได้ สะท้อนถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟันผุ หากเริ่มมีรอยผุระยะแรกแล้ว

และยังคงสัมพันธ์กับสภาวะที่ทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่บริโภคอาหารที่มีน้ำตาล
ต่ำๆ การใช้น้ำฟลูออไรด์ 1000 ส่วนในล้านส่วน วันละ 2 ครั้ง อาจไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการลุกลามของรอยผุได้
จึงจำเป็นต้องมีการฉีกรอยผุระยะแรกด้วยวัสดุเรซิน

สรุปผลการวิจัย

วัสดุฉีกรอยผุที่มีฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและคืนแร่ธาตุสู่รอยผุ
จำลองระยะแรกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างวัสดุฉีกรอย
ผุที่มีและไม่มีฟลูออไรด์

ข้อเสนอแนะ

ในลำดับต่อไปควรทำการศึกษาผลการคืนแร่ธาตุของวัสดุฉีกรอยผุที่มีฟลูออไรด์ทางคลินิก
เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นสารคืนแร่ธาตุให้แก่รอยผุระยะแรกก่อนที่จะเกิดเป็นโพรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในระดับปานกลางถึงสูง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิรุรา พึ่งพาพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้คำปรึกษาในด้านการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทาง
สถิติตลอดการวิจัย และการศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุน โดยภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด; 2556.
- Bayrak S, Tunc ES, Aksoy A, Ertas E, Guvenc D, Ozer S. Fluoride Release and Recharge from Different Materials
Used as Fissure Sealants. Eur J Dent 2010; 4(3): 245-50.
- Beauchamp J, Caufield PW, Crall JJ, Donly K, Feigal R, Gooch B, et al. Evidence-based clinical recommendations
for the use of pit-and-fissure sealants: a report of the American Dental Association Council on Scientific
Affairs. J Am Dent Assoc 2008; 139(3): 257-68.
- Cooley RL, McCourt JW, Huddleston AM, Casmedes HP. Evaluation of a fluoride-containing sealant by SEM,
microleakage, and fluoride release. Pediatr Dent 1990; 12(1): 38-42.
- Featherstone JDB, O'Reilly MM, Shariati M, Brugler S. Enhancement of remineralization in vitro and in vivo. In:
Leach SA. Factors affecting de- and remineralization of the teeth. Oxford: IRL Press; 1986. 23-34.
- Hicks MJ, Silverstone LM. The effect of sealant application and sealant loss on caries-like lesion formation in vitro.
Pediatr Dent 1982; 4(2): 111-4.
- Kantovitz, KR, Pascon FM, Nociti FH, Tabchoury CP, Puppini-Rontani RM. Inhibition of enamel mineral loss by
fissure sealant: an in situ study. J Dent 2013; 41(1): 42-50.

- Park K, Georgescu M, Scherer W, Schulman A. Comparison of shear strength, fracture patterns, and microleakage among unfilled, filled, and fluoride-releasing sealants. *Pediatr Dent* 1993; 15(6): 418-21.
- Powers JM, Hostetler RW, Dennison JB. Thermal expansion of composite resins and sealants. *J Dent Res* 1979; 58(2): 584-7.
- Rodrigues E, Delbem AC, Pedrini D, Cavassan L. Enamel remineralization by fluoride-releasing materials: proposal of a pH-cycling model. *Braz Dent J* 2010; 21(5): 446-51.
- Shimazu K, Ogata K, Karibe H. Evaluation of the ion-releasing and recharging abilities of a resin-based fissure sealant containing S-PRG filler. *Dental materials journal*. 2011; 30(6): 923-7.
- Shimazu K, Ogata K, Karibe H. Caries-preventive effect of fissure sealant containing surface reaction-type pre-reacted glass ionomer filler and bonded by self-etching primer. *J Clin Pediatr Dent* 2012; 36(4): 343-7.
- Simonsen RJ. Pit and fissure sealant: review of the literature. *Pediatr Dent*. 2002; 24(5): 393-414.
- Trairatvorakul C, Kladkaew S, Songsiripradaboon S. Active management of incipient caries and choice of materials. *J Dent Res* 2008; 87(3): 228-32.
- Vatanatham K, Trairatvorakul C, Tantbirojn D. Effect of fluoride- and nonfluoride-containing resin sealants on mineral loss of incipient artificial carious lesion. *J Clin Pediatr Dent* 2006; 30(4): 320-4.
- Wang Y, Kaga M, Kajiwaru D. Ion release and buffering capacity of S-PRG filler- containing pit and fissure sealant in lactic acid. *Nano biomedicine* 2011; 3(2): 275-81.